



瓷質霧面



HD49R0505 特 449x900mm



HD19R0505 特 148x900mm



HD36R0905 特 299x600mm



HD15R0905 特 148x600mm



R

45x90 · 30x60cm

歐式原木 SERIES

RED ANT Excellent Tile

 瓷質霧面


HD49R0506 449x900mm



HD19R0506 148x900mm



HD36R0906 特 299x600mm



HD15R0906 特 148x600mm





瓷質霧面



HD49R0507 449x900mm



HD19R0507 148x900mm



HD36R0907 特 299x600mm



HD15R0907 特 148x600mm





45x90 · 30x60cm

歐式原木 SERIES

RED ANT Excellent Tile

瓷質霧面



HD49R0508 特 (客訂品) 449x900mm



HD19R0508 特 (客訂品) 148x900mm



HD36R0908 特 299x600mm



HD15R0908 特 148x600mm



R 45x90 · 30x60cm

歐式原木 SERIES

RED ANT Excellent Tile

瓷質霧面



HD49R0515(客訂品) 449x900mm



HD19R0515(客訂品) 148x900mm



HD36R0915 特 299x600mm



HD15R0915 特 148x600mm

R

45x90・30x60cm

歐式原木 SERIES

RED ANT Excellent Tile



瓷質霧面



HD49R0516(客訂品) 449x900mm



HD19R0516(客訂品) 148x900mm



HD36R0916 特 299x600mm



HD15R0916 特 148x600mm



陶瓷面磚 Ib 類 - 內裝地壁磚（瓷質地壁磚） Floor Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.2 mm	± 0.9 mm
吸水率 Water Absorption		3.0 % 以下	2.4 % 以下
抗折強度 Bending Strength		540N 以上	2200 N 以上
釉面磨耗 Resistance of Surface Abrasion		0~5 級	4 級
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合

陶瓷面磚 II 類 - 內裝地壁磚（石質地壁磚） Floor Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 1.4 mm	± 1.1 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 1.4 mm	± 1.1 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.0 mm	± 0.8 mm
吸水率 Water Absorption		10 % 以下	8 % 以下
抗折強度 Bending Strength		540N 以上	1500N 以上
釉面磨耗 Resistance of Surface Abrasion		0~5 級	4 級
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合

陶瓷面磚 III 類 - 內裝壁磚（陶質壁磚） Wall Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 2.0 mm	± 1.1 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.2 mm	± 0.9 mm
吸水率 Water Absorption		50% 以下	15 % 以下
抗折強度 Bending Strength		108N 以上	1000N 以上
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合