


WALL TILES



RW42521



RW42501



RW42502



RW42503



RW42508



RW42522



RW42523



RW42521A



RW42501A



RW42502A



RW42503AD



RW42508A



RW42522A



RW42523A



RW42521L



RW42501L



RW42502L



RW42503LA



RW42508L



RW42522L



RW42523L



RW42521



RW42501



RW42512



RW42503



RW42508



RW42522




RW42523

FLOOR TILES



G25011
250x250mm



G25010
250x250mm



G25089 特
250x250mm



G25003
250x250mm



G25006
250x250mm



G25007
250x250mm



G25002
250x250mm

陶瓷面磚 Ib類 - 內裝地壁磚 (瓷質地壁磚) Floor Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.2 mm	± 0.9 mm
吸水率 Water Absorption		3.0 % 以下	2.4 % 以下
抗折強度 Bending Strength		540N 以上	2200 N 以上
釉面磨耗 Resistance of Surface Abrasion		0-5 級	4 級
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合

陶瓷面磚 II類 - 內裝地壁磚 (石質地壁磚) Floor Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 1.4 mm	± 1.1 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 1.4 mm	± 1.1 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.0 mm	± 0.8 mm
吸水率 Water Absorption		10 % 以下	8 % 以下
抗折強度 Bending Strength		540N 以上	1500N 以上
釉面磨耗 Resistance of Surface Abrasion		0~5 級	4 級
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合

陶瓷面磚 III類 - 內裝壁磚 (陶質壁磚) Wall Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 2.0 mm	± 1.1 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.2 mm	± 0.9 mm
吸水率 Water Absorption		50% 以下	15 % 以下
抗折強度 Bending Strength		108N 以上	1000N 以上
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合